

# PEINTURE MURALE SATIN

Peinture murale anti-microfissure, très résistante, pour travaux extérieurs et intérieurs.

<p><b><u>DOMAINES D'UTILISATION.</u></b></p> <p>Façades et maçonneries très exposées. Répond parfaitement aux problèmes d'humidité et d'alcalinité des maçonneries, laisse respirer le support. Idéal pour les pièces d'eau, toile de verre,... Grande facilité d'application.</p>	<p><b><u>NORMES</u></b></p> <p>Classification AFNOR NF T 36-005 Famille 1 classe 7b2 Valeur limite en UE pour ce produit (cat.A/a): 75gr/l (2007) 30 gr/l (2010). Ce produit contient 4 gr/l VOC (Valeur max. de l'Ecolabel EU)</p>
--	---

<p><b><u>CARACTERISTIQUES.</u></b></p> <p><b>LIANT</b> Résines acryliques non jaunissantes. <b>PIGMENTS</b> Oxyde de titane rutile pur, carbonate de calcium,...</p> <p><b>SOLVANT</b> Eau <b>ASPECT</b> Satiné 6-7 ub à 60°</p> <p><b>EXTRAIT SEC</b> en poids: 55% +/-2; en vol.: 40% +/-2. <b>DENSITE</b> 1,36</p>	<p><b><u>PROPRIETES</u></b></p> <p><b>POINT ECLAIR</b> Ininflammable <b>RENDEMENT</b> Pouvoir couvrant 10 à 12 m2/litre Pouvoir opacifiant 5 à 6m2/litre</p> <p><b>TEMPS DE SECHAGE</b> (à 20°C et 60 % HR) sec 30 à 60 min. recouvrable 2 heures</p> <p><b>Sans solvant, sans odeur.</b></p>
---	---

<b><u>MISE EN ŒUVRE.</u></b>	
<b>ROULEAU/BROSSE</b>	De préférence sans dilution.
<b>PISTOLET</b> Airless	gicleur 0,011 à 0,013 inch.; pression 120 à 150 atm.; dilution avec max. 5% d'eau.

<b><u>TESTS</u></b>	
Résistance à l'abrasion:	Aucune détérioration à la chute de 10 Kgs de sable.
Souplesse:	Eriksen sur tôle de 0,3 mm après 7 jours de séchage; minimum 8.
Résistance au lavage:	Aucune altération du film après 10000 passages à l'eau additionnée de 3 % de Co3Na2 et de 1% de savon blanc.

<b><u>CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE.</u></b>	
<b>PREPARATION DU SUPPORT</b>	Dans tous les cas, les supports doivent être sains et secs, préparés conformément aux normes NF P 704-201. Le support doit être exempt de graisse. Veiller à éliminer les anciennes couches non-adhérentes. Rincer et laisser sécher le support avant application Il est recommandé de fixer les fonds poreux et pulvérulents avec FIXATEUR A L'EAU DRAGOPAINT. Pour les surfaces en plâtre neuf, il est fortement conseillé de laisser sécher celui-ci pendant 6 mois, afin de garantir au maximum l'adhérence du système de peinture.

<b><u>RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES.</u></b>	
<b>CONDITIONNEMENT</b>	0,75L - 2,5L- 5L - 10L
<b>STABILITE</b>	1 an en emballage d'origine fermé et à l'abri du gel.
<b>ENTRETIEN</b>	Peinture murale satin
<b>NETTOYAGE DU MATERIEL</b>	Eau

<b><u>RENSEIGNEMENTS DE SECURITE.</u></b>	
Néant	Produit en phase aqueuse, non toxique. Non concerné par la réglementation étiquetage de sécurité.

Les données du présent document sont communiquées à titre indicatif. Il appartient aux utilisateurs de vérifier si ces renseignements peuvent s'appliquer aux exigences de mise en œuvre. Ces modes opératoires ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre service technique. Cette fiche technique remplace et annule tous les exemplaires précédents.